

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/006337

International filing date: 31 March 2005 (31.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2004-271618  
Filing date: 17 September 2004 (17.09.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 30 June 2005 (30.06.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2 0 0 4 年 3 月 3 1 日

出 願 番 号  
Application Number: 特 願 2 0 0 4 - 1 0 4 5 0 3

パリ条約による外国への出願  
に用いる優先権の主張の基礎  
となる出願の国コードと出願  
番号  
J P 2 0 0 4 - 1 0 4 5 0 3  
The country code and number  
of your priority application,  
to be used for filing abroad  
under the Paris Convention, is

出 願 人  
Applicant(s): 日本板硝子株式会社

2 0 0 5 年 6 月 1 5 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川



【書類名】	特許願
【整理番号】	K2030359
【あて先】	特許庁長官 殿
【国際特許分類】	C23C 18/12 C03C 17/30
【発明者】	
【住所又は居所】	大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番28号 日本板硝子株式会社 内
【氏名】	神谷 和孝
【発明者】	
【住所又は居所】	大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番28号 日本板硝子株式会社 内
【氏名】	井口 一行
【発明者】	
【住所又は居所】	大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番28号 日本板硝子株式会社 内
【氏名】	佐々木 輝幸
【特許出願人】	
【識別番号】	000004008
【氏名又は名称】	日本板硝子株式会社
【代理人】	
【識別番号】	100128152
【弁理士】	
【氏名又は名称】	伊藤 俊哉
【手数料の表示】	
【予納台帳番号】	012298
【納付金額】	21,000円
【提出物件の目録】	
【物件名】	特許請求の範囲 1
【物件名】	明細書 1
【物件名】	要約書 1
【包括委任状番号】	0314277

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

シリカ系膜を形成するためのシリカ系膜形成溶液であって、  
前記形成溶液は、シリコンアルコキシドおよび酸を含むアルコール溶液を含んでなり、  
前記シリコンアルコキシドとして、テトラアルコキシシランおよびその重合体の少なくともいずれか 1 つを含み、

前記酸は、プロトンが完全に乖離したとしたときのプロトンの質量モル濃度で、 $0.001 \sim 0.1 \text{ mol/kg}$  である強酸であり、

さらに前記形成溶液は、前記シリコンアルコキシドとして含まれるシリコン原子の総モル数の 4 倍を超えるモル数の水を含有することを特徴とするシリカ系膜形成溶液。

【請求項 2】

請求項 1 に記載のシリカ系膜形成溶液において、

前記テトラアルコキシシランおよびその重合体の総量が、シリカ換算で 3 ～ 30 質量% であるシリカ系膜形成溶液。

【請求項 3】

請求項 1 または 2 に記載のシリカ系膜形成溶液において、

前記強酸は、揮発性であるシリカ系膜形成溶液。

【請求項 4】

請求項 1 ～ 3 のいずれか 1 項に記載のシリカ系膜形成溶液において、

前記形成溶液は、前記シリコンアルコキシドとして含まれるシリコン原子の総モル数の 5 ～ 20 倍モル数の水を含有するシリカ系膜形成溶液。

【請求項 5】

請求項 1 ～ 4 のいずれか 1 項に記載のシリカ系膜形成溶液において、

前記形成溶液は、さらに界面活性剤を含むシリカ系膜形成溶液。

【請求項 6】

請求項 5 に記載のシリカ系膜形成溶液において、

前記界面活性剤は、ポリエーテル基を有する化合物、または末端が親水性のポリエーテルであるシリカ系膜形成溶液。

【請求項 7】

請求項 1 ～ 6 のいずれか 1 項に記載のシリカ系膜形成溶液において、

前記形成溶液は、さらに微粒子を含むシリカ系膜形成溶液。

【請求項 8】

基材表面にシリカ系膜形成溶液を塗布してシリカ系膜を形成するシリカ系膜被覆物品の製造方法であって、

前記形成溶液は、シリコンアルコキシドおよび酸を含むアルコール溶液を含ませ、

前記シリコンアルコキシドとして、テトラアルコキシシランおよびその重合体の少なくともいずれか 1 つを含ませ、

前記酸は、プロトンが完全に乖離したとしたときのプロトンの質量モル濃度で、 $0.001 \sim 0.1 \text{ mol/kg}$  である強酸とし、

さらに前記形成溶液は、前記シリコンアルコキシドとして含まれるシリコン原子の総モル数の 4 倍を超えるモル数の水を含ませ、

前記形成溶液を塗布した基材を  $400^\circ\text{C}$  までの温度で熱処理することを特徴とするシリカ系膜被覆物品の製造方法。

【請求項 9】

請求項 8 に記載のシリカ系膜被覆物品の製造方法において、

前記テトラアルコキシシランおよびその重合体の総量を、シリカ換算で 3 ～ 30 質量% としたシリカ系膜被覆物品の製造方法。

【請求項 10】

請求項 8 または 9 に記載のシリカ系膜被覆物品の製造方法において、

前記強酸を揮発性としたシリカ系膜被覆物品の製造方法。

**【請求項 1 1】**

請求項 8～10 のいずれか 1 項に記載のシリカ系膜被覆物品の製造方法において、  
前記形成溶液は、前記シリコンアルコキシドとして含まれるシリコン原子の総モル数の  
5～20 倍モル数の水を含む含有させたシリカ系膜被覆物品の製造方法。

**【請求項 1 2】**

請求項 8～11 のいずれか 1 項に記載のシリカ系膜被覆物品の製造方法において、  
前記形成溶液に、さらに界面活性剤を含ませたシリカ系膜被覆物品の製造方法。

**【請求項 1 3】**

請求項 1 2 に記載のシリカ系膜被覆物品の製造方法において、  
前記界面活性剤は、ポリエーテル基を有する有機化合物、または末端が親水性のポリエーテルであるシリカ系膜被覆物品の製造方法。

**【請求項 1 4】**

請求項 8～13 のいずれか 1 項に記載のシリカ系膜形成溶液において、  
前記形成溶液に、さらに微粒子を含ませたシリカ系膜被覆物品の製造方法。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 シリカ系膜形成溶液、およびそれに用いたシリカ系膜被覆物品の製造方法

【技術分野】

【0001】

本発明は、ゾルゲル法によるシリカ系膜形成溶液、およびそれに用いたシリカ系膜被覆物品の製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

一般的なガラスは、1500℃を超える高温において原料を熔融し、これを冷却する熔融法により、製造されている。

これに対して、ゾルゲル法は、低温でガラスやセラミックスを作製する比較的新しい方法である。

【0003】

ゾルゲル法とは、金属の有機または無機化合物の溶液を出発原料とし、溶液中の化合物の加水分解・重縮合反応によって、溶液を金属の酸化物あるいは水酸化物の微粒子が溶解したゾルとし、さらに反応を進ませてゲル化させて固化し、このゲルを加熱して酸化物固体を得る方法である。

【0004】

ゾルゲル法は、溶液からガラスを作製するために、種々の基板上に薄膜を作製することが可能であり、また、熔融法によるガラスの製造温度に比べ、低温でのガラスの製造が可能となる特徴を有する。

【0005】

このゾルゲル法によりシリカ系コーティング膜を形成する方法が、数多く提案されている。ゾルゲル法では、熔融法に比べ低温ではあるが、通常500℃以上の熱処理を行っている（例えば、特開昭55-34258号公報）。

【0006】

これに対して、常温から200℃程度の低温域で、シリカ系コーティング膜を硬化させる技術も、提案されている（例えば、特開昭63-268772号公報、特開2002-88304号公報）。さらには、450℃程度の低温域で硬化させる技術も、提案されている（例えば、特開平8-27422号公報）。

【0007】

ところで、このようなゾルゲル法によるコーティング膜は、目的の基材表面に化学的保護機能や光学特性を与えることができるので、有用である。また、このコーティング膜を、撥水膜などの機能性膜を形成する下地膜として用いることができる。さらに、このコーティング膜をマトリクスとし、膜中に機能性微粒子を分散させることも行われている。加えて、コーティング膜には、機械的な耐久性も求められている。

【0008】

そこで、本発明者は、特開平11-269657号公報にて、「シリカ系膜被覆物品を製造する方法」を提案した。その内容は、「焼成や前処理を必要とせずに、優れたシリカ系膜被覆物品の製造する」ことを目的とするものであって、「酸およびシリコンアルコキシドをアルコールに溶解してなり、シリコンアルコキシドおよびその加水分解物（部分加水分解物を含む）の少なくともいずれかがシリカ換算で 0.010～3重量%、酸 0.0010～1.0規定、および水 0～10重量%を含有するコーティング液を基材に塗布してシリカ系膜を被覆した物品を製造する方法」である。

この方法により得られたシリカ系膜は、乾布摩耗試験に耐えるものであった。

【0009】

【特許文献1】 特開昭55-034258号公報（US 4277525）

【特許文献2】 特開昭63-268772号公報

【特許文献3】 特開2002-88304号公報

【特許文献4】 特開平08-027422号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0010】

ゾルゲル法によって緻密な膜を得ようとする、熔融法に比べ低温ではあるが、通常500℃以上の熱処理を必要としている。このため、用いる基材の材質が制限されることがあった。また、膜中に機能性微粒子を分散させるような場合、機能性微粒子の種類によっては、それが分解したり、その特性を損なうこともある。例えば、有機系の微粒子や、ITO微粒子のような場合である。

【0011】

上述した特開昭63-268772号公報や特開平8-27422号公報に開示された技術では、得られた膜の硬度は、鉛筆硬度程度であった。

【0012】

また、特開2002-88304号公報に開示された技術は、強固なシリカ薄膜を提供するとあるものの、膜の評価は収縮率が示されているだけであり、具体的な硬度は示されていない。なお、実施例における膜厚は約100nmであった。

【0013】

また、本発明者による特開平11-269657号公報に開示した技術では、得られるシリカ系膜は、乾布摩擦試験に耐えるものであったが、さらなる膜硬度の向上も要求されていた。なお、実施例における膜厚は、最大で250nmであった。

【0014】

なお、ゾルゲル法によるコーティング膜において、1回の操作で得られる膜厚は、一般に100～200nm程度である。

【0015】

ゾルゲル法によるシリカ系膜において、その膜厚を厚くしようと思えば、複数回の塗布が必要である。さらに、膜厚を厚くすることによって、クラックが発生しやすくなるので、その防止策も必要である。そのため、例えば膜厚が250nmを超えるようなシリカ系膜を、1回の操作で得られる製造方法も求められていた。

【0016】

そこで、本発明は、以上のような課題を解決するためになされたものであって、ゾルゲル法によって、比較的低温の熱処理により、熔融ガラス並みの硬度を有するシリカ系膜を形成するシリカ系膜形成溶液、およびそれに用いたシリカ系膜被覆物品の製造方法を提供する。

【0017】

加えて、ゾルゲル法によるコーティング技術において、1回の操作で250nmを超える厚みの膜を製造するシリカ系膜形成溶液、およびそれに用いたシリカ系膜被覆物品の製造方法を提供する。

【課題を解決するための手段】

【0018】

まず、ゾルゲルプロセスについて説明する。

シリコンアルコキシドを出発原料とするゾルゲル法において、シリコンアルコキシドは、溶液中において、水と触媒による加水分解反応および脱水縮合反応により、シロキサン結合を介したオリゴマーとなり、ゾル状態となる。

【0019】

この溶液を基材に塗布すると、水や溶媒が揮発することにより、オリゴマーは濃縮され、分子量が大きくなり、やがて溶液は流動性を失い、半固形状のゲルとなる。ゲル化直後は、シロキサンポリマーのネットワークの隙間に、溶媒や水が満たされた状態にある。このゲルが乾燥して水や溶媒が揮発すると、シロキサンポリマーが収縮し、固化が起こる。

【0020】

固化したゲルにおいて、溶媒や水が満たされていた隙間は、400℃程度までの熱処理を行っても、完全に埋まることはなく、細孔として残る。このために、ゾルゲル法において、400℃程度の熱処理では硬質な膜は得られない。硬質な膜を得ようとする、さらに高温、例えば500℃以上での熱処理を必要としていた。

#### 【0021】

上述したゾルゲル法によるシリカ系膜の熱処理における、反応と温度の関係についてさらに詳しく述べる。

まず、約100～150℃の温度域において、溶液に含まれていた水や溶媒などが蒸発する。

つづいて、約250～400℃の温度域において、原料に有機材料が含まれていると、それが分解し蒸発する。

さらに、約500℃以上の温度域になると、ゲル骨格の収縮が起こり、緻密な膜となっていく。

#### 【0022】

上述したように、通常のゾルゲル反応では、ゲル化後の状態で、形成されたネットワークの隙間に、溶媒や水が満たされている。この隙間の大きさは、溶液中でのシリコンアルコキシドの重合の形態に依存することが知られている。

#### 【0023】

また、重合の形態は、溶液のpHによって大きく変化する。

すなわち、酸性の溶液中では、シリコンアルコキシドのオリゴマーは直鎖状に成長しやすい。このような溶液を基材に塗布すると、直鎖状のオリゴマーが折り重なって網目状組織を形成し、得られる膜は比較的隙間の小さい緻密な膜となる。

しかし、直鎖状のポリマーが折り重なって、固化されていることから、ミクロな構造は強固ではなく、隙間から溶媒や水が揮発する際に、クラックが入りやすい。

#### 【0024】

一方、アルカリ性の溶液中では、球状のオリゴマーが成長しやすい。このような液を基板に塗布すると、球状のオリゴマーが互いにつながった構造を形成し、比較的大きな隙間を有する膜となる。この隙間は、球状のオリゴマーが結合し成長して形成されるため、隙間から溶媒や水が揮発する際に、クラックは入りにくい。

#### 【0025】

本発明者らは溶液のpHに着目し、比較的緻密な膜ができる酸性領域で、酸の濃度と水分量を詳細に検討したところ、ある濃度域では、特に厚膜でも緻密でクラックのない膜となり、そのような膜を例えば150～300℃程度で熱処理すると、熔融ガラス並みの硬度を有する膜にできることを発見した。

#### 【0026】

さてここで、シラニールの等電点は2であることが知られている。これは、溶液のpHが2であると、溶液中においてシラニールが最も安定に存在できる、ということを示している。つまり、加水分解されたシリコンアルコキシドが溶液中に多量に存在する場合においても、溶液のpHが2程度であれば、脱水縮合反応によりオリゴマーが形成される確率が非常に低くなる。この結果、加水分解されたシリコンアルコキシドが、モノマーあるいは低重合の状態で、溶液中に存在できることとなる。

#### 【0027】

また、このようなpHの領域では、シリコンアルコキシドは、1分子当たり1個のアルコキシシル基が加水分解され、シラニールとなった状態で安定化される。例えば、テトラアルコキシシランには4つのアルコキシシル基があるが、そのうちの1つのアルコキシシル基が加水分解され、シラニールとなった状態で安定化されるのである。

#### 【0028】

ゾルゲル溶液に、例えば揮発性の強酸を添加し、強酸のプロトンが完全に乖離したとしたときのプロトンの質量モル濃度（以下、単にプロトン濃度と称する）で、0.001～0.1mol/kgとなるようにすると、溶液のpHは3～1程度となる。したがって、



溶液中において、安定なシラノールの状態を作り出すことができるのである。

#### 【0029】

本発明に用いる酸としては、強酸であることを必須とする。強酸としては、以下のものを挙げることができる。塩酸、硝酸、トリクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸、硫酸、リン酸、メタンスルホン酸、パラトルエンスルホン酸、シュウ酸などである。強酸のうち、揮発性の酸は、加熱時に揮発して硬化後の膜中に残存することがないので、好ましく用いることができる。硬化後の膜中に酸が残ると、無機成分の結合の妨げとなって、膜硬度を低下させてしまう。

#### 【0030】

なお、本発明において、プロトン濃度を上述したように、強酸のプロトンが完全に乖離したとしたときの濃度として規定した理由は、本発明のように有機溶媒と水の混合溶液中では、酸の乖離度を正確に求めることが困難だからである。

#### 【0031】

溶液のpHを1～3とし、これを基材表面に塗布し乾燥すると、加水分解が不完全であり、また、一部重合したシリコンアルコキシドが密に充填され、クラックのない状態の膜が形成される。この結果、形成される細孔が小さく、緻密な膜が得られる。

#### 【0032】

この膜は緻密ではあるが、この膜を200～300℃で加熱しても、加水分解が不十分であることに起因して、ある硬度以上とはならない。そこで、シリコンアルコキシドの加水分解を促進しておいて、低温で硬化しやすい状態にするとよい。そのために、溶液に予め水を、シリコンアルコキシドに対して過剰に添加する。つまり、シリコンアルコキシドのシリコン原子のモル数に対して、加水分解に必要なモル数、すなわち4倍を超える過剰な水を添加しておくこととよい。具体的には、5～20倍モルの水を添加しておくことが好ましい。

#### 【0033】

乾燥時には、溶媒の揮発と並行して水も蒸発する。予め溶液に水を添加していても、その量が少ないと、シリコンアルコキシドが濃縮される段階で、不完全に加水分解されたシリコンアルコキシドが、十分に加水分解されることなく、充填されてしまう。そこで、溶液に予め水を過剰に添加しておくのである。

#### 【0034】

例えば、シリコンアルコキシドの一例であるテトラアルコキシシランの場合は、テトラアルコキシシラン1モルに対して、4モルの水があれば、化学量論的には、全てのアルコキシ基が加水分解されることになる。しかし、本発明では、それよりは多い量の水、すなわち、シリコンアルコキシドのシリコン原子のモル数に対して、4倍を超えるモル数の水を添加するのである。このことによって、シリコンアルコキシドの加水分解反応を十分に進め、400℃程度までの温度で熱処理するだけでも、硬度の高い膜を得ることが可能となる。

#### 【0035】

また、テトラアルコキシシランの重合物（例えば、コルコート製エチルシリケート40等）の場合には、重合物のSiのモル数をnとすると、化学量論的に加水分解に必要な水のモル数は、 $(2n+2)$ モルとなる。したがって、重合度の高いアルコキシシラン原料を使うほど、Siの1モルに対して、化学量論的に加水分解に必要な水のモル数は少なくなることになる。

#### 【0036】

本発明において、化学量論的に加水分解に必要な水のモル数以上の過剰の水を添加する理由は、乾燥あるいは加熱時の加水分解反応を促進することにある。例えば、粘度の低い溶液中では化学量論的に必要十分な量の水がありさえすれば、十分に拡散して加水分解反応が進む。ところが、乾燥あるいは加熱時には液の流動性が低下して、拡散が十分に行われないので、加水分解反応が十分に進行できない。その結果、400℃程度までの温度で熱処理するだけでは、硬度の高い膜を得ることができないのである。

#### 【0037】

そこで、予め重合したシリコンアルコキシド原料を使用する場合でも、Siの1モルに対して、過剰の水、すなわち4倍を超えるモル数の水を添加するのである。好ましくは、5～20倍のモル数の水を添加する。

#### 【0038】

本発明における熱処理は、400℃までの温度で行うことが必要である。熱処理の下限温度としては、例えば、要求される膜の硬度に応じて、適宜選択されるとよい。例えば、常温の乾燥では鉛筆硬度B程度の膜硬度が得られる。また、90℃の熱処理ではH程度、120℃では9H以上の膜硬度が得られる。さらに、150℃以上の熱処理を施すと、膜硬度は、鉛筆硬度試験の範疇を超えるので、JIS R 3212に準拠した摩耗試験で測定するとよい。すなわち、市販のテーバー摩耗試験機を用いて評価する。150℃以上の熱処理を施すと、テーバー摩耗試験機で例えば500gの荷重で1000回摩耗試験を行った後のヘイズ率が4%以下となり、これは熔融ガラス板の表面硬度並みの膜硬度が得られたことになる。

#### 【0039】

以上より、本発明は以下のように把握することができる。すなわち、請求項1に記載の発明として、

シリカ系膜を形成するためのシリカ系膜形成溶液であって、

前記形成溶液は、シリコンアルコキシドおよび酸を含むアルコール溶液を含んでなり、

前記シリコンアルコキシドとして、テトラアルコキシシランおよびその重合体の少なくともいずれか1つを含み、

前記酸は、プロトンが完全に乖離したとしたときのプロトンの質量モル濃度で、0.001～0.1mol/kgである強酸であり、

さらに前記形成溶液は、前記シリコンアルコキシドとして含まれるシリコン原子の総モル数の4倍を超えるモル数の水を含有することを特徴とするシリカ系膜形成溶液である。

#### 【0040】

請求項2に記載の発明として、

請求項1に記載のシリカ系膜形成溶液において、

前記テトラアルコキシシランおよびその重合体の総量が、シリカ換算で3～30質量%であるシリカ系膜形成溶液である。

#### 【0041】

請求項3に記載の発明として、

請求項1に記載のシリカ系膜形成溶液において、

前記強酸は揮発性であるシリカ系膜形成溶液である。

#### 【0042】

請求項4に記載の発明として、

請求項1に記載のシリカ系膜形成溶液において、

前記形成溶液は、前記シリコンアルコキシドとして含まれるシリコン原子の総モル数の5～20倍モル数の水を含有するシリカ系膜形成溶液である。

#### 【0043】

請求項5に記載の発明として、

請求項1～4のいずれか1項に記載のシリカ系膜形成溶液において、

前記形成溶液は、さらに界面活性剤を含むシリカ系膜形成溶液である。

#### 【0044】

請求項6に記載の発明として、

請求項5に記載のシリカ系膜形成溶液において、

前記界面活性剤は、ポリエーテル基を有する有機化合物、または末端が親水性のポリエーテルであるシリカ系膜形成溶液である。

#### 【0045】

請求項7に記載の発明として、

請求項 1～6 のいずれか 1 項に記載のシリカ系膜形成溶液において、前記形成溶液は、さらに微粒子を含むシリカ系膜形成溶液である。

【0046】

請求項 8 に記載の発明として、

基材表面にシリカ系膜形成溶液を塗布してシリカ系膜を形成するシリカ系膜被覆物品の製造方法であって、

前記形成溶液は、シリコンアルコキシドおよび酸を含むアルコール溶液を含ませ、

前記シリコンアルコキシドとして、テトラアルコキシシランおよびその重合体の少なくともいずれか 1 つを含ませ、

前記酸は、プロトンが完全に乖離したとしたときのプロトンの質量モル濃度で、 $0.001 \sim 0.1 \text{ mol/kg}$  である強酸とし、

さらに前記形成溶液は、前記シリコンアルコキシドとして含まれるシリコン原子の総モル数の 4 倍を超えるモル数の水を含ませ、

前記形成溶液を塗布した基材を  $400^{\circ}\text{C}$  までの温度で熱処理することを特徴とするシリカ系膜被覆物品の製造方法である。

【0047】

請求項 9 に記載の発明として、

請求項 8 に記載のシリカ系膜被覆物品の製造方法において、

前記テトラアルコキシシランおよびその重合体の総量を、シリカ換算で  $3 \sim 30$  質量% としたシリカ系膜被覆物品の製造方法である。

【0048】

請求項 10 に記載の発明として、

請求項 8 または 9 に記載のシリカ系膜被覆物品の製造方法において、

前記強酸を揮発性としたシリカ系膜被覆物品の製造方法である。

【0049】

請求項 11 に記載の発明として、

請求項 8～10 のいずれか 1 項に記載のシリカ系膜被覆物品の製造方法において、

前記形成溶液は、前記シリコンアルコキシドとして含まれるシリコン原子の総モル数の  $5 \sim 20$  倍モル数の水を含有させたシリカ系膜被覆物品の製造方法である。

【0050】

請求項 12 に記載の発明として、

請求項 8～11 のいずれか 1 項に記載のシリカ系膜被覆物品の製造方法において、

前記形成溶液に、さらに界面活性剤を含ませたシリカ系膜被覆物品の製造方法である。

【0051】

請求項 13 に記載の発明として、

請求項 12 に記載のシリカ系膜被覆物品の製造方法において、

前記界面活性剤は、ポリエーテル基を有する有機化合物、または末端が親水性のポリエーテルであるシリカ系膜被覆物品の製造方法である。

【0052】

請求項 14 に記載の発明として、

請求項 8～13 のいずれか 1 項に記載のシリカ系膜形成溶液において、

前記形成溶液に、さらに微粒子を含ませたシリカ系膜被覆物品の製造方法である。

【0053】

なお、本明細書において、シリカ系膜とは、膜構成成分のうち、シリコン酸化物の質量分率が最も多い膜と定義する。つまり、膜構成成分を原子としてではなく、分子として分類し、そのうちシリコン酸化物の質量分率が最も多い膜をシリカ系膜と定義する。例えば、膜中にシリコン酸化物以外の酸化物が含まれており、シリコン酸化物との複合酸化物の非晶質体となっている場合には、カチオンごとの酸化物に分類した上で、膜構成成分のうち、シリコン酸化物の質量分率が最も多い場合には、その膜をシリカ系膜と呼ぶことにする。

#### 【0054】

また、本発明のシリカ系膜形成溶液におけるシリコンアルコキシドに含まれる重合体は、その一部あるいは全てのアルコキシル基が加水分解されたものも含む。

#### 【発明の効果】

#### 【0055】

本発明によるシリカ系膜は、比較的低温の熱処理で熔融ガラスに匹敵する膜硬度を有している。このシリカ系膜を、自動車用あるいは建築用の窓ガラスに適用しても、十分実用に耐える。

#### 【0056】

本発明による製造方法では、塗布溶液中におけるシリコンアルコキシドの加水分解や重合状態を、強酸を添加しpHを調整することによって制御している。また、乾燥途中において、溶液のpHが変化するように揮発性の強酸を使用し、さらに水分量を調整している。このようにすることによって、比較的低温の熱処理で硬度の高い膜が得られる。さらに、1回の操作で、膜厚が250nmを超えて数μmであるシリカ系膜を製造することができる。

#### 【0057】

さらに、このシリカ系膜をマトリクスとして、その中に機能性物質を導入することができる。このとき、約400℃以上の熱処理工程を経ると、その機能が損なわれてしまう機能性物質もその機能を損なわず、シリカ系膜中に導入することができる。

#### 【0058】

さらに、機能性物質として用いる有機物の多くは、200から300℃の温度で分解が始まるものが多い。また、ITO微粒子では、例えば250℃以上の加熱で、熱遮蔽能が低下することが知られている。このような物質において、分解温度などその特性を損なう温度より低い温度、例えば200℃でも、十分にシリカ系膜を硬化させることが、本発明によれば可能である。この結果、本発明は、幅広い実用に耐えうる硬度を有するシリカ系膜中に、熱的に不安定な機能性物質を、その機能を損なうことなく、導入できる技術である。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

#### 【0059】

##### （第1実施例）

以下、本発明の第1実施例を説明する。この第1実施例は、シリカ膜を形成した例である。

エチルアルコール（片山化学製） 89.8gに、テトラエトキシシラン（信越化学製） 10.6g、純水 7.0g、濃塩酸（35質量%、関東化学製） 0.05gを攪拌しながら添加し、塗布溶液を得た。この溶液中のテトラエトキシシラン（シリカ換算）、プロトン濃度および水の含有量は、表1に示す通りである。

なお、水の含有量には、エチルアルコール中に含まれる水分を、0.35質量%として加え、計算している。

#### 【0060】

##### （表1）

	シリコンアルコキシド SiO <sub>2</sub> 換算(質量%)	プロトン濃度 (mol/kg)	水 (総Si量に対するモル比)
実施例1	3.1	0.0055	8
実施例2	6.0	0.033	9

#### 【0061】

次いで、洗浄したソーダ石灰珪酸塩ガラス基板（100×100mm）上に、湿度30%、室温下でこの塗布溶液をフローコート法にて塗布した。そのまま、室温で約30分程

度乾燥した後、予め250℃に昇温したオーブンに投入し1時間加熱し、その後冷却した。得られた膜は、400nm厚のクラックのない透明度の高い膜であった。

【0062】

さらに、膜の硬さの評価は、JIS R 3212に準拠した摩耗試験によって行った。すなわち、市販のテーバー摩耗試験機を用い、500gの荷重で1000回摩耗を行い、摩耗試験前後のヘイズ率の測定を行った。膜厚、クラックの有無、テーバー試験前後のヘイズ率、およびテーバー試験後の膜剥離の有無を表2に示す。なお、ブランクとして、熔融ガラス板におけるテーバー試験前後のヘイズ率も表2に示す。

【0063】

(表2)

	膜厚 (nm)	クラック の有無	初期の ヘイズ率(%)	テーバー試験後 のヘイズ率(%)	テーバー試験後 膜剥がれの有無
実施例1	400	なし	0.1	3.3	なし
実施例2	1000	なし	0.0	2.8	なし
ガラス板	---	---	0.0	1.5	---

【0064】

テーバー試験後のヘイズ率は3.3%と低く、熔融ガラス板に匹敵する硬度を有していることが分かった。この結果、シリカ膜付きガラス板は、自動車用あるいは建築用の窓ガラスとしても、十分に実用性を有している。なお、自動車用の窓ガラスでは、テーバー試験後のヘイズ率は4%以下が求められている。

【0065】

(第2実施例)

以下、本発明の第2実施例を説明する。この第2実施例は、シリカ膜中にITO微粒子を分散させた例である。

ITO微粒子分散液(三菱マテリアル製:ITOを40質量%含むエチルアルコール溶液) 7.5gに、ポリエーテルリン酸エステル系界面活性剤(楠本化成製:デイスパロンDA-375) 0.15g、テトラエトキシシラン(信越化学製) 20.8g、エチルアルコール(片山化学製) 55.45g、純水15.8g、濃塩酸(35質量%、関東化学製) 0.3gを順に添加して、塗布溶液とした。

【0066】

この溶液中のテトラエトキシシラン(シリカ換算)、プロトン濃度および水の含有量は表1に示す通りである。なお、水の含有量も第1実施例と同様に計算している。

【0067】

次いで、洗浄したソーダ石灰珪酸塩ガラス基板(100×100mm)上に、湿度30%、室温下でこの塗布溶液をフローコート法にて塗布した。そのまま、常温で約30分程度乾燥した後、予め90℃に昇温したオーブンに投入し30分加熱し、さらに、予め200℃に昇温したオーブンに投入し1時間加熱し、その後冷却した。得られた膜は、1000nmのクラックのない透明度の高い膜であった。

【0068】

さらに、膜の硬さの評価は、実施例1と同様に行った。

表2に示すように、テーバー試験後のヘイズ率は2.8%と低く、熔融ガラス板に匹敵する硬度を有していた。

【0069】

この膜はITO微粒子を含有していることから、太陽光に含まれる赤外線をカットし、通常のガラスを通して太陽光が肌に当たった場合に感じる暑さを低減する機能を有している。

【0070】

I T O 微粒子は、200℃を超える温度に曝されると、酸化されるにより赤外線をカットする機能が失われてしまうことが知られている。本発明では、200℃という低い焼成温度で、実用的に十分な硬度を有するシリカ膜を得ることができるので、I T O 微粒子の機能を損なうことがない。この結果、十分な実用性を持ち、しかもI T O 微粒子を用いた赤外線カット機能を有する膜とすることが可能となった。

#### 【0071】

なお、上述した第1および第2実施例の塗布溶液において、テトラエトキシシランの代わりに、テトラメトキシシラン，エチルシリケート（例えば、コルコート製のエチルシリケート40），メチルシリケートを用いてもよい。

#### 【0072】

また、有機修飾された金属アルコキシドを、その金属アルコキシドの金属原子のモル数が、有機修飾されていないシリコンアルコキシドのシリコン原子のモル数の10%以下の量となるように、添加することも可能である。

#### 【0073】

強酸として、塩酸の代わりに、硝酸，トリクロロ酢酸，トリフルオロ酢酸を用いてもよい。

#### 【0074】

溶媒であるエチルアルコールの代わりに、メチルアルコール，1-プロピルアルコール，イソプロピルアルコール，t-ブチルアルコールまたはその混合物を用いてもよい。

#### 【0075】

また必要に応じて、界面活性剤や他の有機溶媒を添加することも可能である。

#### 【0076】

さらに、機能性材料として、有機分子，有機高分子，無機イオンや無機微粒子を、総シリコンアルコキシドのシリカ換算質量濃度を超えない範囲で、添加することが可能である。

#### 【0077】

本発明においては、Si以外の金属酸化物をシリコン酸化物の質量分率を超えない範囲で添加し、複合酸化物としてもよい。その際に、シリコンアルコキシドの反応性に、影響を与えない方法で添加することが望ましい。

#### 【0078】

水あるいはアルコールに溶解する金属化合物、特に、単純に電離して溶解するものを必要量添加する方法が好ましく用いられる。例えば、リチウム，ナトリウム，カリウム，セシウム，マグネシウム，カルシウム，コバルト，鉄，ニッケル，銅，アルミニウム，ガリウム，インジウム，スカンジウム，イットリウム，ランタン，セリウム，亜鉛等の金属の、塩化物，酸化物，硝酸塩等を必要量添加することが可能である。

#### 【0079】

ボロンに関しては、ホウ酸，あるいはホウ素のアルコキシドをアセチルアセトン等のβ-ジケトンでキレート化して添加することが可能である。

#### 【0080】

チタン，ジルコニウムに関しては、オキシ塩化物，オキシ硝酸化物，あるいはアルコキシドをβ-ジケトンでキレート化して添加することが可能である。

また、アルミニウムに関しても、アルコキシドをβ-ジケトンでキレート化して添加することが可能である。

#### 【0081】

本発明のシリカ系膜形成溶液に界面活性剤を添加すると、厚膜としても、クラックのない膜とすることができるので、好ましい。なお、その理由は定かではないが、界面活性剤がシラノール基の間に入り込むことで、硬化収縮時の構造変化に柔軟に追随できるようになり、膜中の応力を緩和するためと考えられる。

#### 【0082】

この界面活性剤としては、ポリエーテル基を有する界面活性剤，あるいは末端が親水性

のポリエーテルが広範に使用可能である。例えば、ポリエーテル基を有するリン酸系界面活性剤，ポリエチレングリコール，ポリプロピレングリコール等を好ましく使用できる。

【 0 0 8 3 】

また、シリカ系膜中に、ITOやコロイダルシリカ等の微粒子を分散させる場合には、この界面活性剤は分散剤として機能する。特に、ポリエーテル基を有するリン酸系界面活性剤は、微粒子の分散性に優れている。加えて、膜全体の応力を低減しクラックを抑制する効果があるため、好ましく用いられる。

【 0 0 8 4 】

これらの界面活性剤の添加量は、総シリコンアルコキシドのシリカ換算質量濃度を超えない範囲であることが好ましい。これらの界面活性剤は加熱硬化後も膜中に残存する。この添加量が多くなると残存量も増加することとなり、過剰に添加すると加熱硬化後の膜強度が低下してしまうので、好ましくない。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ギルゲル法によって、比較的低温の熱処理により、熔融ガラス並みの硬度を有するシリカ系膜を形成するシリカ系膜形成溶液、およびそれに用いたシリカ系膜被覆物品の製造方法を提供する。

【解決手段】 シリカ系膜を形成するためのシリカ系膜形成溶液であって、

前記形成溶液は、シリコンアルコキシドおよび酸を含むアルコール溶液を含んでなり、

前記シリコンアルコキシドとして、テトラアルコキシシランおよびその重合体の少なくともいずれか1つを含み、前記酸は、プロトンが完全に乖離したとしたときのプロトンの質量モル濃度で、 $0.001 \sim 0.1 \text{ mol/kg}$ である強酸であり、さらに前記形成溶液は、前記シリコンアルコキシドとして含まれるシリコン原子の総モル数の4倍を超えるモル数の水を含むことを特徴とするシリカ系膜形成溶液である。

【選択図】 なし



## 出願人履歴

0 0 0 0 0 4 0 0 8

20001214

住所変更

大阪府大阪市中央区北浜四丁目 7 番 2 8 号

日本板硝子株式会社

0 0 0 0 0 4 0 0 8

20040701

住所変更

東京都港区海岸二丁目 1 番 7 号

日本板硝子株式会社